

EMANAT® 2783
TEKNİK BİLGİ FORMU***UYGULAMA**

EMANAT® 2783 ayakkabı uygulamalarında kullanılan özel performanslı bir hibrit prepolimerdir. (Karışım polieter + polyester)

***ÜRÜN TANIMI**

İzosiyanat : MDI (diphenyl methane diisocyanate).

***TİPİK ÖZELLİKLER**

Özellikler	Birim	Değer	Yöntem
Görünüm	–	Sarı sıvı	–
Yoğunluk (25°C)	g/cm ³	1,19	ASTM D891-18
Viskozite (25°C)	mPa.s	850-1050	ASTM D4878-15
NCO yüzdesi	%	18,9	ASTM D2572-19
Parlama Noktası (Açık Kap)	°C	220	ASTM D 92 (Cleveland açık kap)

***DEPOLAMA & ELLEÇLEME**

Emanat ® 2783 kapları düzgün şekilde kapatılmalı ve normal fabrika koşullarında iyi havalandırılan bir alanda iç mekanda saklanmalıdır. Düşük sıcaklıkta saklama tavsiye edilmez çünkü biraz kristalleşmeye neden olabilir; bu nedenle bu malzeme dondan korunmalıdır. Anormal saklama koşulları altında bir miktar kristalleşme meydana gelirse, materyal PU 181-15E yayınında verilen prosedürlere göre eritilmelidir. 50 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda depolama, çözülme katıların oluşmasına ve ayrıca uzun süreli depolamada viskozite oluşumunun artmasına neden olabileceğinden tavsiye edilmez.

Önerilen saklama koşulları altında ve nemden ve kirleticilerden korunuyorsa, yani uygun şekilde kapatılmış varillerde, kutularda, vb. Emanat ® 2783'ün müşteriye geçici depolama ömrü 3 aydır. Toplu konteynerlerde depolama durumunda, daha fazla ayrıntı için lütfen Satış Temsilcimizle iletişime geçin.

Emanat ® 2783' ün kuru hava atmosferi altında dikkatlice kapatılmış kaplarda saklanmasıyla atmosferik nem ile reaksiyonu engellenir. Kullanım sırasında ürün su girişinden ve atmosferik nemden korunmalıdır. Kaplar, her örneklemeden hemen sonra yeniden kapatılmalıdır. İzosiyanatların su ile reaksiyonu, çözünmeyen ürelerin ve karbondioksit gazının oluşumuna yol açar, bu da kapalı kaplarda basınç oluşumuna neden olabilir. Emanat ® 2783 için kullanılan kaplar bu nedenle kesinlikle kuru olmalıdır.

***ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK**

Uygun sağlık ve güvenlik tavsiyesi, Emanat ® 2783 güvenlik bilgi formunda bulunabilir. Geçerli Güvenlik Bilgi Formu, Huntsman ürününü işlemeye başlamadan önce müşteri tarafından gözden geçirilmelidir.